

Общество с ограниченной ответственностью**«МультиМирПласт»**

249191, Калужская обл., Жуковский р-н, г.Жуков, ул.Советская, д.82Б

тел.: (48432) 54-9-95, E-mail: mul-mol@inbox.ru**Технический паспорт****Части фасонные из полипропилена и сополимеров пропиленов стойкие к высоким температурам для систем внутренней канализации.****РЕВИЗИЯ Ø 110**

Партия № : 224

Кол-во : 850 шт

Дата : 27.09.2024

Материал : PP-H

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Внешний вид	На поверхности и по торцу не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов.	Поверхность ровная, без трещин, пузырей и посторонних включений
2	Цвет	Серый	Серый
3	Размеры ^{1*}		
	Средний наружный диаметр	110,0±0,4	110,2
	Минимальная толщина стенки	2,6	2,7
	Средний внутренний диаметр раструба (минимальный)	110,5	111,31
4	Изменение внешнего вида после прогрева при 150 °С	Не должно быть : - трещин - расслоений внутренней и наружной стенки -открытия линии слая потоков не более 20% от толщины стенки	Трещины и расслоения отсутствуют ^{2*}
5	Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при действии внутреннего гидростатического давления 0,05 МПа	Без протечек в течении 15 мин.	Без протечек ^{3*}

1* - На основании результатов измерений основных геометрических размеров фитинга (протокол № 178 от 27.09.2024)

2* - На основании результатов периодических испытаний (протокол № 2 от 11.01.2024)

3* - На основании результатов периодических испытаний (протокол № 50/0 от 10.01.2024)

Фасонные части при транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин. Фасонные части следует хранить в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе 1 метра от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами.

Гарантийный срок – два года со дня изготовления при соблюдении установленных правил транспортирования и хранения.

Заключение отдела контроля качества: Части фасонные для систем внутренней канализации соответствуют требованиям ТУ 22.21.29 - 004 - 63600333-2018



Начальник отдела качества



(Лащина А.П)